

**Klewacoll NK 50**

Wässrige Klebstoffdispersion zum Kaschieren von Papier und Karton mit Aluminiumfolie.

TECHNISCHE DATEN	Farbe	milchig weiss
	Feststoffgehalt	50 % +/- 1 %
	pH-Wert	7.0 - 8.0
	Viskosität (Brookfield RTV)	1000 - 2000 mPas
	MFT	0 °c

EIGENSCHAFTEN	geringer Eigengeruch
	Hitzebeständig bis 250 °C (520 °F)
	Kochwasserbeständig
	Kaltwasserbeständig

Die in Klewacoll NK 50 enthaltenen Rohstoffe entsprechen der BGA Empfehlung XIV sowie der FDA Regulation 21 CFR 175.105.

VERARBEITUNG	Auftragssystem	Walzenauftrag
	Auftragsmenge	1 - 3 g/m <sup>2</sup>
	Trocknung	120 - 160 °C je nach Anlage
	Verdünnung	Wasser

LAGERUNG	Klewacoll NK 50 ist in fest verschlossenen Gebinden min. 6 Monate lagerfähig. Das Produkt ist Frost- und hitzeempfindlich. Es empfiehlt sich daher eine Lagertemperatur von 5 - 30 °C.
----------	--

Die im Merkblatt, enthaltenen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen, die Hinweise erfolgen ohne Gewähr, eine Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen unsere Produkte auf ihre Eignung für die jeweiligen Einsatzzwecke, verwendeten Materialien und Betriebsbedingungen selber zu prüfen.